

系	統	2液型エポキシ樹脂系低臭型接着剤
特	長	1) 臭気が少ない。 2) コンクリートと金属の接着性に優れる。 3) パテ状で、シール作業性に優れる。
用	途	1) 鉄骨ブレース接着工法用シール材
配	合	主 剤：硬化剤 = 7 : 3 (重量比)
荷	姿	10kg セット (主剤／7.00kg、硬化剤／3.00kg)
外	観	主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒色パテ状 混合物…灰白色パテ状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	60	30

比	重	1. 70 ± 0.10 (硬化物)
貯	蔵	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
法	区	硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日	本	Sタイプ：J A I A-007833 F☆☆☆☆
接	着	Wタイプ：J A I A-007834 F☆☆☆☆
剤	工	
業	会	
ノ	ン	
ホ	ル	
ム	ア	
ル	ル	
デ	ヒ	
ド	製	
品	登	
録	録	
毒	物	主 剤 該当しない
及	び	硬化剤 Sタイプ：該当する、Wタイプ：該当しない
劇	物	
取	締	
法	法	
使	用	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
方	法	2) 計量した主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。
法	法	3) 金へら、コテを用いて、シール・充てんを行う。
使	用	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
上	の	2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
注	意	3) 可使時間内に作業を終了する。
		4) シンナーや水を混入して使用しない。

 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。