

系	統	2液型エポキシ樹脂系コンクリート用結合材
特	長	1) 機械的強度に優れている。 2) 耐凍結融解性に優れている。 3) 耐薬品性に優れている。 4) アスコン、コンクリートとの接着性に優れている。
用	途	1) SBコンクリート用結合材 2) SBコンクリート用プライマー
配	合	主 剤：硬化剤 = 1 : 1 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤／5.00kg、硬化剤／5.00kg)
外	観	主 剤…無色透明液状 硬化剤…黒色液状 混合物…黒色液状

可使時間の目安

タ イ プ	冬 用 (W)		夏 用 (S)	
温 度 [°C]	5	15	20	30
可 使 時 間 [分]	60	30	30	20

比	重	1.20±0.05 (硬化物)
貯 蔵 保 証 期 間	12か月 (未使用、冷暗所保存)	
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤	危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
	硬化剤	危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤	該当しない
	硬化剤	該当する
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) SBコンクリートの配合にしたがって、骨材との練り混ぜを行う。 4) プライマーとして使用する場合は、刷毛などで打設面に塗布する。	
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。	

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。