

| | |
|---------|---|
| 系 統 | 2液型エポキシ樹脂系注入接着剤 |
| 特 長 | 1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 揺変性を付与しているため、ダレにくい。 |
| 用 途 | 1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修 (BKセット専用注入材) |
| 配 合 比 | 主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比) |
| 荷 姿 | 1 kg セット (主剤 / 0.67kg、硬化剤 / 0.33kg) |
| 外 観 性 状 | 主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…淡黄色粘稠液状 混合物…淡黄色粘稠液状 |

可使時間の目安

| タ イ プ | 通 年 用 | | | |
|-------------|-------|----|----|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 可 使 時 間 [分] | 120 | 90 | 70 | 30 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 比 重 | 1.10 ± 0.10 (硬化物) |
| 貯蔵保証期間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) |
| 消防法による区分 | 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 |
| 日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製品登録 | J A I A - 0 0 5 0 6 1 F☆☆☆☆ |
| 毒物及び劇物 取 締 法 | 主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない |
| 使用 方 法 | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) BKインジェクターを用いてひび割れに注入する。 |
| 使用上の注意 | 1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 2) 可使時間内に作業を終了する。 3) シンナーや水を混入して使用しない。 |

| |
|-------|
| ⚠ 注 意 |
|-------|

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|