

系 統 2液型エポキシ樹脂系モルタル

特 長 1) 濡潤面への接着性に優れる。  
2) 速硬化性に優れる。

用 途 1) 不陸調整用樹脂モルタル

配 合 比	J H - 3	フリーマントル5号珪砂*
	1 0kg	4 0kg

\*必ず当社指定の「フリーマントル5号珪砂」を使用してください。

使 用 材 料 J H - 3 1 0kgセット（主剤+硬化剤）  
フリーマントル5号珪砂 2 0kg/袋

可使時間の目安  
および養生時間

結合材のタイプ	冬 用 (W)			夏 用 (S)		
温 度 [ °C ]	5	1 0	2 0	1 5	2 0	3 5
可 使 時 間 [分]	4 0	3 5	2 0	4 5	4 0	1 6
養 生 時 間 [時間]	6	5	3	6	4	2

比 重 1. 9 0 ± 0. 2 0 (硬化物)

使 用 方 法 1) J H - 3 の主剤と硬化剤を配合比にしたがって、セット単位または計量して使用する。  
2) 主剤と硬化剤を均一になるまで混合攪拌する。  
3) 所定量のフリーマントル5号珪砂をモルタルミキサー等に入れ、攪拌しながらJ H - 3 を加え、均一になるまで攪拌する。  
4) 敷設面に所定の厚さでモルタルを打設する。

使 用 上 の 注意 1) 接着面の表面処理を十分に行う。（レイタス、汚れ、水分の除去）  
2) 可使時間内に作業を行う。  
3) 高温時には可使時間が短いため、速やかに作業を行う。  
4) 硬化し始めたモルタルは使用しない。

### △ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすことがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細についてはショーボンド J H - 3 の安全データシート (S D S) を参照してください。