## SHO-BOND

## 製品説明書

## ショーボンド NSモルタル

C21010

系 統 ポリマーセメント系モルタル素地調整材(エポキシエマルジョン)

特 長 1) コンクリートとの接着性に優れる。

2) 良好な作業性を有する。

用 途 1) PSライニングシステムの下地調整材

荷 姿 25 k g セット 住 材/20 k g/袋 硬 化 剤/5 k g)

外 観 性 状 主 材…黒褐色粉末状

硬化剤…淡黄白色液状 混合物…黒褐色モルタル状

可使時間塗装間隔

温	度 [ ℃ ]	5	1 0	2 0	3 0
可使時間[時間]		8	4	2	1
塗装間隔	最短[日]	1	1	1	1
	最長[日]	7	7	7	7

標 準 塗 布 量 0.5~2. 0 kg/m² (膜厚約0.25~1 mm)

貯蔵保証期間 6か月 (未開封、凍結を避け、冷暗所保存)

消防法による 主 材 非危険物 区 分 硬化剤 非危険物

毒物及び劇物主 剤 該当しない取 締 法硬化剤 該当しない

使 用 方 法

- 1) セット単位または配合比にしたがい、計量して使用する。
- 2) 主材と硬化剤を混合し、均一なスラリー状になるまで攪拌する。 モルタルミキサー使用時は、主材を先に入れ、硬化剤を徐々に撹拌投入する。 ハンドミキサー使用時は、硬化剤を先に入れ、主材を徐々に撹拌投入する。
- 3) 金ゴテ、ゴムベラ等で平滑に塗布する。

使用上の注意

- 1)接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去)
- 2) 下地への水打ちを十分に行い、ドライアウトを防ぐ。
- 3) 躯体、雰囲気温度が5℃以下での施工は避ける。
- 4) 夏期などドライアウトの恐れのある場合は、養生シートをかける。

## ⚠ 注 音

- 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 2. 皮膚に付着すると"かぶれ"を起こすおそれがあります。
- 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 4. 詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。