

系	統	ポリウレア樹脂系ライニング材													
特	長	1) 耐薬品性、特に耐酸性に優れる。 2) 特殊専用吹き付けシステムにより、1回の施工で厚膜形成が可能。 3) 速硬化性に優れ、早期（1時間）に施設を供用できる。													
用	途	1) 中性化防止用ライニング材 社団法人 日本鉄道施工協会 東海道新幹線鉄筋コンクリート構造物維持管理標準 コンクリート保護の品質規格 A種適合品													
配	合	比	主剤（A剤）：硬化剤（R剤）＝ 21：20（重量比）＝ 1：1（体積比）												
荷	姿	41kg セット（ペール缶）（主 剤／21kg、硬化剤／20kg） 410kg セット（ドラム缶）（主 剤／210kg、硬化剤／200kg）													
外	観	性	状	A剤…淡黄色透明液状 R剤…グレー色液状											
乾燥時間の目安		<table><tr><td>温 度 [℃]</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>指触乾燥時間 [秒]</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr></table>				温 度 [℃]	5	10	20	30	指触乾燥時間 [秒]	20	20	20	20
温 度 [℃]	5	10	20	30											
指触乾燥時間 [秒]	20	20	20	20											
比	重	0.9～1.0 （硬化物）													
標準塗布量		0.9kg/m ²													
貯蔵保証期間		6か月（冷暗所保管）													
消防法による	区	分	主 剤 危険物 第4類 第4石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性												
毒物及び劇物	取	締	法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない											
使用 方 法		1) 専用吹き付け機械を用い、吹き付け塗装を行う。													
使用上の注意		1) 下地調整には必ずネオパテを用いる。 2) 湿潤面、結露面への塗装は避ける。 3) 塗装時には養生を十分に行い、周囲への飛散に留意する。 4) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。													

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート（SDS）を参照してください。