

系 統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特 長	1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) コンクリート、鉄に対する接着性に優れる。 3) 湿潤面に対する接着性に優れる。
用 途	1) あと施工アンカー定着用接着剤
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外 観 性 状	主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)		夏用 (S)		
温 度 [°C]	5	15	15	20	35
可 使 時 間 [分]	60	30	90	80	20

比 重	1.20±0.20 (硬化物)
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 録	Sタイプ：J A I A-007831 F☆☆☆☆ Wタイプ：J A I A-007832 F☆☆☆☆
毒物及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 Sタイプ：該当しない Wタイプ：該当する
使 用 方 法	1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) ボアホール内に水がある場合は、ブロアー、ウエス拭き等で浮き水を除去する。 3) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 4) 可使時間内に充填・接着作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|