SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　ニュー スパンガードⅡ

C25070

系　　統	シラン・シロキサン系表面含浸材
特　　長	１）ＮＥＸＣＯ構造物施工管理要領（平成２８年８月）適合品。 ２）無溶剤型であるため，有効成分が多く，コンクリート内部に深く浸透する。 ３）塗布によってコンクリートなどの被塗装体の外観を変化させない。 ４）チクソ性があり、刷毛、ローラーにより１回塗布するだけで必要量がつく。 ５）浸透した含浸材は、コンクリート内部に固着し、吸水防止層を形成する。 ６）劣化因子浸透抵抗性に優れる。
用　　途	１）コンクリート面の表面含浸材：土木構造物および建築物内外装用
配　合　比	１液型
荷　　姿	１４kg セット ４kg セット
外 観 性 状	淡黄色粘稠液状
可 使 時 間	－
密　　度	０．９０±０．０５ g/cm^3
標 準 塗 布 量	０．２kg/m^2
貯蔵保証期間	６か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	危険物　第４類　第３石油類　非水溶性
日本建築仕上材工業会ﾉﾝﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ製品登録	ＮＳＫ－２５０６０３６　Ｆ☆☆☆☆
毒物及び劇物取締法	該当しない
使 用 方 法	１）下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。 ２）刷毛、ローラーで塗布する。
使用上の注意	１）使用可能な温度は０℃以上である。０℃未満の使用は避ける。 ２）風速５m/秒以上の場合は，施工面に風が当たらないよう養生等の対策を行った上で使用する。 ３）使用する前に、製品缶をよく揺すってから使用する。 ４）コンクリートへの含浸は、コンクリートの含水状態に左右されるため、コンクリート表面含水率が８％以下の状態で塗布する。 ５）塗布作業はムラのないように行う。 ６）塗装中は換気に注意し、火気厳禁とする。

⚠ 注　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。