SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　メジコークＥ１

G24030

系　　統　　２液型エポキシ樹脂系目地材

特　　長　　１）優れた伸び性能を有する。
２）揺変性を有し、勾配部の流し込み充てんに適する。
３）電気絶縁性に優れる。

用　　途　　１）空港パンケーキライトのリード線埋設用目地充てん

配　合　比　　主　剤：硬化剤　＝　７：３　（重量比）

荷　　姿　　１kg セット　（主剤／０．７０kg、硬化剤／０．３０kg）
１０kg セット　（主剤／７．００kg、硬化剤／３．００kg）

外 観 性 状　　主　剤…褐色粘稠液状
硬化剤…褐色粘稠液状
混合物…褐色粘稠液状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通年用			
温　　度　［℃］	５	１０	２３	３５
可 使 時 間　［分］	３５	２０	８	４

比　　重　　１.０２～１．６０　（硬化物）

貯蔵保証期間　　１２か月　（未使用、冷暗所保存）

消防法による　　主　剤　危険物　第４類　第３石油類　非水溶性
区　　分　　硬化剤　危険物　第４類　第３石油類　非水溶性

毒物及び劇物　　主　剤　該当しない
取　締　法　　硬化剤　該当しない

使 用 方 法　　１）主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。
２）計量した主剤、硬化剤を撹拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
３）目地部に流し込み、充てんする。

使用上の注意　　１）接着面の表面処理を十分に行う。（レイタンス、汚れ、水分の除去）
２）主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
３）可使時間内に作業を終了する。
４）シンナーや水を混入して使用しない。
５）油脂分は、シンナーをつけたウェス等で除去する。

⚠ 注　　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。