

製品規格表



製品名 ショーボンド #101LT

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.70 ± 0.10
可使用時間	ドラインゲルタイム法	20℃	時間	3以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(4.0~8.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	40以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	20以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m ²	1.5以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	85以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	11以上

※可使用時間：硬化完了時間×0.7を可使用時間とする。