製品規格表



製品名 ショーボンド AE

試 験 項 目	試 験 方 法	試 験 条 件	単 位	規 格 値
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N /mm 2	40 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N /mm 2	30 以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N / mm 2	10以上
付 着 強 さ	JIS A6909	20℃、7日間	N /mm 2	1.5以上