製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＢＫグラウト

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	JIS K7112	20℃、7 日間	—	1.10 ± 0.10
粘　　度	JIS K6833	20℃	mPa･s	7000～16000
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／㎟	45 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7 日間	N／㎟	1.0×10^3以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7 日間	N／㎟	10 以上