製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＢＫシール

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.35 ± 0.10
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	2.0×10^{3}以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	7以上