

製品規格表



製品名 ショーボンド DDグラウト50

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.15 ± 0.05
チキソトロピック係数	JIS K6833	20℃	—	4 ± 1
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
硬化時間	ドライングレコーダー法	20℃	時間	16 以内
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	3 以上
伸び	JIS K7113	20℃、7日間	%	50 以上