

製品規格表



製品名 ショーボンド FC#01

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.70 ± 0.10
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm ²	55 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm ²	(3.0~7.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm ²	35 以上
引張強さ	JIS K7113	20°C、7日間	N/mm ²	15 以上
衝撃強さ	JIS K7111	20°C、7日間	kJ/m ²	1.5 以上
硬さ	JIS K7215	20°C、7日間	HDD	80 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20°C、7日間	N/mm ²	12 以上