

製品規格表



製品名 ショーボンド PU-J

試験項目		試験方法	試験条件	単位	規格値
主 剤	比重	JIS K6833	25℃	—	1.10 ± 0.20
	粘度	JIS K7117	25℃	mPa・s	1000 ± 500
	N C O 価	JIS K1603	—	%	14 ± 2
硬 化 剤	比重	JIS K6833	25℃	—	1.05 ± 0.20
	粘度	JIS K7117	25℃	mPa・s	500 ± 250
	ア ミ ン 価	JIS K7237	—	mgKOH/g	185 ± 30