## 製品規格表



## 製品名 ショーボンド クリアクロスパテ

試 験 項 目	試 験 方 法	試験条件	単位	規 格 値
比 重	JIS K7112	20℃、7 日間	_	1.45 ± 0.10
可使時間	温度上昇法	20℃	時間	0.5以上
付 着 強 さ	JIS A6909	20℃、7日間	$N/mm^2$	1.5以上