

- 系 統 2液型エポキシ樹脂系揺変性付与注入接着剤
- 特 長 1) コンクリートに対する接着性に優れる。  
2) 揺変性を付与しているため、ダレにくい。
- 用 途 1) コンクリート構造物のひび割れ注入補修用  
2) コンクリート躯体と外装材との浮きの部分の注入補修用  
3) J I S A 6 0 2 4 硬質形エポキシ樹脂 (中粘度形) 規格適合品
- 配 合 比 主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)
- 荷 姿 1kg セット (主剤 / 0.67kg, 硬化剤 / 0.33kg)  
5kg セット (主剤 / 3.33kg, 硬化剤 / 1.67kg)
- 外 観 性 状 主 剤 … 淡白色粘稠液状  
硬化剤 … 淡黄色粘稠液状  
混合物 … 淡黄色粘稠液状
- 可 使 時 間
- | タ イ プ       | 冬用 (W) |    | 夏用 (S) |    |
|-------------|--------|----|--------|----|
| 温 度 [°C]    | 5      | 15 | 20     | 30 |
| 可 使 時 間 [分] | 90     | 40 | 70     | 30 |
- 比 重 1.10 ± 0.10 (硬化物)
- 貯 蔵 保 証 期 間 12か月 (未使用、冷暗所保存)
- 消 防 法 に よ る 区 分 主 剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類  
硬化剤 危 険 物 第 4 類 第 3 石 油 類
- 使 用 方 法 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。  
2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。  
3) DDインジェクターまたはBLインジェクターを用いて、ひび割れ等に注入する。
- 使 用 上 の 注 意 1) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。  
2) 可使時間内に作業を終了する。  
3) シンナーや水を混入して使用しない。

**注 意**

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については製品安全データシート (MSDS) を参照してください。