

ショーボンド #101

G18100

系 統	2液型エポキシ樹脂系接着剤																								
特 長	1) コンクリート、金属、岩石に対する接着性に優れる。 2) パテ状で、接着、シール、充てん作業性に優れる。 3) 硬化収縮が非常に小さく、肉やせがない。 4) 耐水性、耐薬品性に優れる。																								
用 途	1) コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの接着 2) コンクリートのひび割れのシール、木コン、豆板などへの充てん																								
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 7 : 3 (重量比)																								
荷 姿	1kg セット (主剤/0.70kg、硬化剤/0.30kg) 10kg セット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)																								
外 観 性 状	主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒褐色パテ状 混合物…灰白色パテ状																								
可使時間の目安	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">タ イ プ</th> <th colspan="3">Wタイプ</th> <th colspan="3">Sタイプ</th> </tr> <tr> <th>温 度 [°C]</th> <th></th> <th>5</th> <th>10</th> <th>20</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td></td> <td>80</td> <td>80</td> <td>60</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ		Wタイプ			Sタイプ			温 度 [°C]		5	10	20	15	20	35	可使時間 [分]		80	80	60	70	60	20
タ イ プ		Wタイプ			Sタイプ																				
温 度 [°C]		5	10	20	15	20	35																		
可使時間 [分]		80	80	60	70	60	20																		
比 重	1. 70 ± 0.10 (硬化物)																								
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)																								
消防法による区分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)																								
日本接着剤工業会 ノンホルムアルデヒド 製 品 登 錄	Sタイプ: J A I A - 0 0 2 8 8 9 F☆☆☆☆ Wタイプ: J A I A - 0 0 2 8 9 0 F☆☆☆☆																								
毒物及び劇物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない																								
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 金ベラ、コテを用いて充てん・接着を行う。																								
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) 大断面の修復、広い面積の充てんには使用しない。 (ライオンGRLC、Lパテを使用する。) 6) 木材、ゴムに使用する場合には、必ずサンドペーパー (#100~#200) で目粗しを行う。																								

⚠ 注意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすことがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。