

系	統	2液型エポキシ樹脂系低臭型接着剤
特	長	1) 臭気が少ない。 2) コンクリートと金属の接着性に優れる。 3) パテ状で、シール作業に優れる。
用	途	1) 鉄骨ブレース接着工法用シール材
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外 観 性 状		主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒色パテ状 混合物…灰白色パテ状

可使時間の目安

タ イ プ	冬用 (W)			夏用 (S)		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	70	60	35	60	45	18

比	重	1. 70±0.10 (硬化物)
貯 蔵 保 証 期 間		12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤	指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
	硬化剤	指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日 本 接 着 剤 工 業 会 会 員 産 品 登 録 製 品 登 録	Sタイプ:	J A I A - 0 0 7 8 3 3 F☆☆☆☆
	Wタイプ:	J A I A - 0 0 7 8 3 4 F☆☆☆☆

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤	該当しない
	硬化剤	該当しない

使 用 方 法	1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。
	2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。
	3) 金へら、コテを用いて、シール・充てんを行う。

使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイトンス、汚れ、水分の除去)
	2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
	3) 可使時間内に作業を終了する。
	4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。