

系	統	2液型エポキシ樹脂系炭素繊維シート用含浸接着剤
特	長	1) 炭素繊維シートに対する含浸接着性に優れる。 2) 耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性に優れる。 3) 上塗り塗料との付着性に優れる。
用	途	1) 炭素繊維シートを用いた各種コンクリート構造物の補強工法用
配	合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外	観 性 状	主 剤…淡白色粘稠液状 硬化剤…緑色液状 混合物…緑色粘稠液状

可使時間の目安

タ イ プ	夏 用 (S)		冬 用 (W)	
温 度 [°C]	20	30	5	15
可 使 時 間 [分]	50	30	60	40

比	重	1.00～1.30 (硬化物)
標 準 使 用 量		使用する炭素繊維シートのメーカー仕様による -仕様例- 目付量300g/m ² 0.8kg/m ² (下塗り0.5kg/m ² , 上塗り0.3kg/m ²) 目付量200g/m ² 0.6kg/m ² (下塗り0.4kg/m ² , 上塗り0.2kg/m ²)
貯 蔵 保 証 期 間		12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
日 本 接 着 剤 工 業 会 会 員 産 品 登 録 製 品 登 録		Sタイプ：J A I A - 0 0 2 8 9 4 F☆☆☆☆ Wタイプ：J A I A - 0 0 9 6 8 8 F☆☆☆☆
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使 用 方 法		1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ローラー等で被塗面に塗布し、炭素繊維シートを接着する。 4) 含浸・脱泡ローラーで接着剤を含浸させ、気泡や余分な接着剤をしごきとる。
使 用 上 の 注 意		1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|