

| | | |
|---|-------|---|
| 系 | 統 | 2液型エポキシ樹脂系含浸接着剤 |
| 特 | 長 | 1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) HBシート、HBテープの含浸接着性に優れる。 |
| 用 | 途 | 1) HBシートの含浸接着用 NEXCO 構造物施工管理要領「はく落防止性能の照査基準」適合 2) HBテープに使用する接着剤 |
| 配 | 合 比 | 主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比) |
| 荷 | 姿 | 15kgセット (主剤/10.00kg、硬化剤/5.00kg) 3kgセット※(主剤/2.00kg、硬化剤/1.00kg) ※3kgセットはHBテープ専用 |
| 外 | 観 性 状 | 主 剤…白色グリース状 硬化剤…灰色グリース状 混合物…灰白色グリース状 |

可使時間

| タ イ プ | 冬 用 (W) | | | 夏 用 (S) | | |
|-------------|---------|----|----|---------|----|----|
| 温 度 [°C] | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 35 |
| 可 使 時 間 [分] | 45 | 40 | 25 | 60 | 45 | 18 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 比 | 重 | 1.30 (硬化物) |
| 標 | 準 使 用 量 | 1.0kg/m ² |
| 貯 | 蔵 保 証 期 間 | 12か月 (未使用、冷暗所保存) |
| 消 | 防 法 に よ る 区 分 | 主 剤 Sタイプ：指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) Wタイプ：指定可燃物 可燃性固体類 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) |
| 毒 | 物 及 び 劇 物 取 締 法 | 主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない |

| | | |
|---|-------|---|
| 使 | 用 方 法 | 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を、攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ハイブリッドシート工法の施工要領を熟読し、施工する。 |
|---|-------|---|

| | | |
|---|-----------|---|
| 使 | 用 上 の 注 意 | 1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。 5) ハイブリッドシート工法では、貼り付け一回当たりの必要量を確認すると同時に、可使時間内に、含浸・接着作業を終了する。 |
|---|-----------|---|

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については、安全データシート (SDS) を参照してください。