

系 統	2液型エポキシ樹脂系モルタル用結合材																					
特 長	1) 湿潤面への接着性に優れる。 2) 硬化性に優れる。																					
用 途	1) CFプレート上面埋設工法等に使用するショーボンドJH-3モルタル(1:3)の結合材およびプライマー 2) JH-3モルタル(1:4, 1:5)の結合材およびプライマー																					
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 2 : 1 (重量比)																					
荷 姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)																					
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状																					
可使時間の目安	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タ イ プ</th> <th colspan="3">冬用 (W)</th> <th colspan="3">夏用 (S)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温 度 [°C]</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>可使時間 [分]</td> <td>20</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	タ イ プ	冬用 (W)			夏用 (S)			温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35	可使時間 [分]	20	14	8	25	20	5
タ イ プ	冬用 (W)			夏用 (S)																		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35																
可使時間 [分]	20	14	8	25	20	5																
比 重	1.15±0.10 (硬化物)																					
貯蔵保証期間	18か月 (未使用、冷暗所保存)																					
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶液 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶液																					
毒物及び劇物取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない																					
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) モルタルの配合にしたがって、モルタルの練り混ぜを行う。 4) プライマーとして使用する時は、刷毛などで打設面に塗布する。																					
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。																					

 <b>注 意</b>
--

- |  |
|--|
| 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。<br>2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。<br>3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。<br>4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|