

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特 長	1) 無溶剤型のプライマーである。 2) 紫外線劣化の抵抗性に優れる。
用 途	1) PVM工法用プライマー
配 合 比	主 剤 : 硬化剤 = 3 : 1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)
外 観 性 状	主 剤…無色透明液状 硬化剤…無色透明液状 混合物…無色透明液状

可使時間の目安

タ イ プ	夏用 (S)		冬用 (W)	
温 度 [°C]	20	30	5	20
可 使 時 間 [分]	60	20	100	20

比 重	1.16 ± 0.05 (硬化物)
標準塗布量	0.15 kg/m ²
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒物及び劇物取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラー等で塗布する。
使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 結露等湿潤面への施工は避ける。 3) 可使時間内に塗装作業を終了する。 4) 塗装間隔が7日以上となる場合は、被塗面をサンドペーパー等で処理する。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。 2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|