

系	統	2液溶剤系エポキシ樹脂プライマー
特	長	1) SBトフコートフィラーとSBトフコート中塗との接着性を向上させる。
用	途	1) SBトフコートF工法、SBトフコートAU工法のプライマー 首都高速道路(株) 橋梁構造物設計要領 (コンクリート片剥落防止編) はく落防止工 同等
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 8 : 1 (重量比)
荷	姿	18kgセット (主剤/16.00kg、硬化剤/2.00kg)
外	観 性 状	主 剤…淡黄色液状 硬化剤…淡黄色液状 混合物…淡黄色液状

可使時間の目安

温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [分]	360	300	180	90

比 重	0.80~1.10 (混合物液比重)
標準使用量	0.1 kg/m ²
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) ローラー、刷毛、ゴムベラなどで塗布する。
使用上の注意	1) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 2) 接着面の表面処理を十分に行う。(汚れ、水分の除去) 3) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 4) 混合攪拌後すみやかに塗布し、可使時間内に塗布作業を終了する。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|