

系	統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特	長	1) 適度な揺変性を有し、作業性に優れる。 2) コンクリート、鉄に対する接着性に優れる。 3) 湿潤面に対する接着性に優れる。
用	途	1) あと施工アンカー定着用接着剤
配	合	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外	観	主 剤…白色グリース状 硬化剤…黒色グリース状 混合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

タイプ	冬用 (W)			夏用 (S)		
温度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	120	60	25	90	80	20

比	重	1. 20±0.20 (硬化物)
貯	蔵	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
法	区	硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
日	本	Sタイプ：J A I A-007831 F☆☆☆☆
接	着	Wタイプ：J A I A-007832 F☆☆☆☆
剤	登	
工	録	
業		
会		
社		
品		
目		
録		
毒	物	主 剤 該当しない
及	び	硬化剤 該当しない
劇	物	
取	締	
法		

使	用	1) 主剤、硬化剤を配合比にしたがって、秤量して使用する。
方	法	2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。

使	用	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去)
上	の	2) ボアホール内に水がある場合は、ブロアー、ウェス拭き等で浮き水を除去する。
注	意	3) グリース状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。
		4) 可使時間内に充填・接着作業を終了する。
		5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|