

系 統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特 長	1) コンクリートとレジンファルトソフトの接着性に優れる。 2) 耐水性に優れる。
用 途	1) レジンファルトソフト用プライマー
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 7：3 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/7.00kg、硬化剤/3.00kg)
外 観 性 状	主 剤…灰白色液状 硬化剤…褐色透明液状 混合物…淡褐色液状

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
可使時間 [分]	120	105	90	60

比 重	1.20 (硬化物)
標準使用量	鋼 板 面：0.4kg/m <sup>2</sup> コンクリート面：0.8kg/m <sup>2</sup>
貯蔵保証期間	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による区分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒物及び劇物取締法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない

使用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛・ゴムベラなどで、下地に塗布する。 4) レジンファルトソフトを敷設する。
--------	--

使用上の注意	1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れ、水分の除去) 2) 主剤と硬化剤の混合攪拌時、空気を巻き込まないように、低速で攪拌を行う。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。
--------	---

### ⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。