

系	統	2液性フッ素樹脂系上塗り塗料
特	長	1) 塗布後の乾燥が早い。 2) 透明性に優れる。 3) 耐候性に優れる。 4) 耐延焼性に優れる。
用	途	1) PVMⅡ工法 (NEXCOトンネル) 用上塗り塗料
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 : 難燃化剤 = 10 : 1 : 2 (重量比)
荷	姿	19.5kg (主剤/15kg, 硬化剤/1.5kg/難燃化剤3kg) 5.2kg (主剤/4kg, 硬化剤/0.4kg/難燃化剤0.8kg)
外 観 性 状		主 剤・・・無色透明液状 硬化剤・・・無色透明液状 難燃化剤・・・白色粉末

可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [時間]	10	9	8	5

塗 装 間 隔 PVM: 指触乾燥 ~ 7日

比 重 1.10

標 準 使 用 量 0.14kg/m² × 1回

使 用 シ ン ナ ー クリアトップ-シンナー 0~10% (刷毛塗)

貯 蔵 保 証 期 間
クリアトップ 24か月 (未使用、冷暗所保存)
クリアトップ難燃化剤 12か月 (未使用、冷暗所保存)消 防 法 に よ る 区 分
主 剤 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性
硬化剤 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性
難燃化剤 非危険物
シンナー 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性毒 物 及 び 劇 物 取 締 法
主 剤 該当しない
硬化剤 該当しない
難燃化剤 該当しない使 用 方 法
1) 下地に付着しているほこり、泥、油脂類はシンナー、ワイヤーブラシ等で除去する。
2) 刷毛、ローラー等で塗布する。使 用 上 の 注 意
1) 施工2~3時間以内に降雨が予想され場合は塗装を避ける。
2) 湿潤面への施工は避ける。
3) 原則として気温5℃以下、湿度80%以上での施工は避ける。
4) 可使時間内に塗装作業を終了する。
5) 塗装時は換気を十分に行い火気厳禁とする。
6) 難燃化剤沈降防止のため、塗布直前に材料を攪拌する。

⚠ 注 意

- 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
- 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。