

系	統	2液型エポキシ樹脂系プライマー
特	長	コンクリートに対する接着性に優れる。
用	途	ネオライナーEXライニング工法用プライマー ネオライナーEXシート工法用プライマー
配	合	主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷	姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外	観	主 剤…白色粘稠液状 硬化剤…淡黄色透明粘稠液状 混合物…淡黄色粘稠液状

可使時間の目安

	Wタイプ			Sタイプ		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	70	70	20	70	55	18

※可使時間：接着剤混合開始から塗布作業ができなくなるまでの時間

比	重	1.1 (硬化物)
標	準	0.30kg/m ² (ロス含まない, ロスは10%程度)
貯	蔵	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消	防	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 区 分 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類
毒	物	主 剤 該当しない
取	締	硬化剤 該当しない
使	用	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) コテ、ゴムベラ等で擦り付けるように下地調整を行う。
使	用	1) 接着面の表面処理を充分に行う。(レイタンス、汚れ、脆弱部の除去) 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については製品安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|