

系	統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特	長	1) 熔融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板との接着性に優れる。 2) コンクリート湿潤面や金属等の接着性に優れる。 3) パテ状で、コンクリート、鋼板などの接着、シール作業に優れる。
用	途	1) 熔融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼の鋼板接着用シール材 2) コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの湿潤面接着用
配	合 比	主 剤 : 硬化剤 = 3 : 1 (重量比)
荷	姿	10kg セット (主剤/7.50kg、硬化剤/2.50kg)
外 観 性 状		主 剤…白色パテ状 硬化剤…黒色パテ状 混合物…灰白色パテ状

可使時間の
目安

タ イ プ	冬用 (W)			夏用 (S)		
温 度 [°C]	5	10	20	15	20	35
可使時間 [分]	120	90	50	90	80	30

比	重	1.70±0.10 (硬化物)
貯蔵保証期間		12か月 (未使用、冷暗所保存)
消防法による 区分	主 剤	指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
	硬化剤	指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
毒物及び劇物 取 締 法	主 剤	該当しない
	硬化剤	該当しない
使 用 方 法		1) 主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機等で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 金へら、コテを用いて、シール・充てんを行う。
使用上の注意		1) 接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去) 2) パテ状なので、混合むらがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。