SHO-BOND

製 品 説 明 書

ショーボンド　Lパテ

C25090

系　　統	２液型エポキシ樹脂系軽量断面修復材
特　　長	１）軽量タイプの断面修復材であり、垂直面へは５０㎜、天井面へは３０㎜まで一度に厚付けが可能である。 ２）練り混ぜが容易で施工性に優れる。 ３）小荷姿であるため、持ち運びが容易である。
用　　途	１）コンクリートのジャンカ、角欠けなど、小断面欠損部の修復材
配　合　比	主　剤：硬化剤　＝　２：１　（重量比）
荷　　姿	０．４８kg セット　（主剤／０．３２kg、硬化剤／０．１６kg）
外観性状	主　剤…灰色パテ状 硬化剤…濃灰色パテ状 混合物…灰色パテ状

可使時間の目安

タ　イ　プ	通　年　用			
温　　度［℃］	５	１０	２０	３５
可使時間［分］	１８０	８０	４５	１８

比　　重	０．７０±０．１５　（硬化物）
貯蔵保証期間	１２か月（未使用、冷暗所保存）
消防法による区分	主　剤　指定可燃物　可燃性固体類 硬化剤　指定可燃物　合成樹脂類（その他のもの）
日本接着剤工業会ノンホルムアルデヒド製品登録	ＪＡＩＡ－００２９０３　Ｆ☆☆☆☆
毒物及び劇物取締法	主　剤　該当しない 硬化剤　該当しない
使用方法	１）使い切りを基本とする。小分けして使用する場合は主剤、硬化剤を配合比に従って、秤量して使用する。 ２）主剤と硬化剤ともモルタル状なので、粘土を練るように十分混合する。 ３）被着面にはかため太郎を噴霧し、直ちにＬパテをすりつけ充てんする。
使用上の注意	１）練り混ぜ時は必ずゴム手袋を使用して、均一になるまでよく混合する。 ２）かため太郎を必ず噴霧し、硬化前（目安：３０分以内）にＬパテを充てんする。

⚠ 注　　意

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。
２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。