

系	統	2液型エポキシ樹脂プライマー
特	長	コンクリートに対する接着性、巣穴充填性に優れる。
用	途	ネオライナーEXライニング工法用プライマー ネオライナーEXシート工法用プライマー
配	合	比 主 剤：硬化剤 = 2：1 （重量比）
荷	姿	10kg セット （主剤／6.67kg、硬化剤／3.33kg）
外	観	性 主 剤…白色グリース状 状 硬化剤…灰色グリース状 混 合物…灰白色グリース状

可使時間の目安

	Wタイプ			Sタイプ		
温 度 [℃]	5	10	20	15	20	35
可 使 時 間 [分]	70	70	25	70	70	16

※可 使 時 間：接着剤混合開始から塗布作業ができなくなるまでの時間

比	重	1.3 （硬化物）
標 準 使 用 量		0.30 kg/m ² （ロス含まない）
貯 蔵 保 証 期 間		12か月 （未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 指定可燃物 硬化剤 指定可燃物	合成樹脂類（その他のもの） 合成樹脂類（その他のもの）
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない	
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) コテ、ゴムベラ等で擦り付けるように下地調整を行う。	
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。（レイトンス、汚れ、脆弱部の除去） 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。 6) 狭隘部にはネオプライマーEX を使用すること。	

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（SDS）を参照してください。