

製品規格表



製品名 ショーボンド #101TK

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.70 ± 0.10
ダレ	垂直ダレ試験	20℃	—	ダレ認めず
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	20以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	11以上