製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　＃３０１Ａ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	―	1.08 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20℃	mPa･s	200～800
可使時間	温度上昇法	20℃	分	15以上
引張強さ	JIS K6251	20℃、7日間	N／mm^2	5以上
伸び	JIS K6251	20℃、7日間	%	100以上