

製品規格表



製品名 ショーボンド DDグラウト50

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	23℃、7日間	—	1.0 ~ 1.2
フィック係数	JIS K6833	23℃	—	3 ~ 5
可使用時間	温度上昇法	23℃	分	30 以上
収縮率	JIS A6024	23℃、7日間	%	3.0 以下
伸び率	JIS K7161 JIS K7162	23℃、7日間	%	50 以上
モルタル付着強さ(乾燥面)	JIS A6024	23℃、7日間	N/mm ²	6 以上
モルタル付着強さ(湿潤面)	JIS A6024	23℃、7日間	N/mm ²	3 以上
付着力耐久性保持率	JIS A6024	23℃	%	60 以上