

# 製品規格表



製品名 ショーボンド FV

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.20 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20℃	mPa·s	5000~15000
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	20以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	35以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	(1.0~3.0) × 10 <sup>3</sup>
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	30以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	17以上
伸び	JIS K7113	20℃、7日間	%	2.0以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m <sup>2</sup>	1.5以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	70以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10以上