製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：3）

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.80 ± 0.20
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	1000以上

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5号）＝１：３