製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＪＨ－３モルタル（1：5）

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	JIS K7112	20℃、7 日間	—	1.95 ± 0.20
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	50 以上
圧 縮 弾 性 率	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	1000 以上

（配合）ＪＨ－３：フリーマントル硅砂（5 号）＝１：５