

# 製品規格表



製品名 ショーボンド NAモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A1171	20℃	kg/L	2.15 ± 0.10
圧縮強さ	JIS A1171	20℃、28日間	N/mm <sup>2</sup>	45.0 以上
曲げ強さ	JIS A1171	20℃、28日間	N/mm <sup>2</sup>	6.0 以上
付着強さ	JIS A1171	20℃、28日間	N/mm <sup>2</sup>	2.0 以上