製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢＲ－ＦＸモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.10 ± 0.10
圧縮強さ	JIS R5201	20℃、7日間	N／mm^2	10以上
圧縮弾性率	JIS R5201	20℃、7日間	N／mm^2	(0.5～2.0)×10^3
曲げ強さ	JIS R5201	20℃、7日間	N／mm^2	5以上
曲げたわみ	JIS R5201	20℃、7日間	mm	2以上

配合：＃３０１：パウダー：硅砂７号：硅砂４号：　＝　１　：　１　：　２．５　：　５

ＳＢＲ－ＦＸモルタル－０２