製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢコンクリート

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.15 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N／mm^2	50以上
圧縮弾性係数	JIS A1149	20℃、7日間	kN／mm^2	10以上
曲げ強度	JIS A1106	20℃、7日間	N／mm^2	15以上

配合：＃３０３Ａ：硅砂４号：硅砂７号：乾燥粗骨材＃８１２　＝　１　：　１．５　：　１．５　：５