

製品規格表



製品名 ショーボンド VEプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	1000 以下
可使用時間	温度上昇法	20℃	分	20 以上
付着強さ	JIS A6909	20℃、7日間	N/mm ²	1.5 以上