

製品規格表



製品名 ショーボンド WBグラウトG

| 試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------|
| 比重 | JIS K7112 | 20℃、7日間 | — | 1.15 ± 0.05 |
| 粘度 | JIS K6833 | 20℃ | mPa・s | 5000 以下 |
| 可使時間 | 温度上昇法 | 20℃ | 分 | 30 以上 |
| 圧縮降伏強さ | JIS K7208 | 20℃、7日間 | N/mm ² | 60 以上 |
| 圧縮弾性率 | JIS K7208 | 20℃、7日間 | N/mm ² | (1.5~4.0) × 10 ³ |
| 曲げ強さ | JIS K7203 | 20℃、7日間 | N/mm ² | 50 以上 |
| 引張強さ | JIS K7113 | 20℃、7日間 | N/mm ² | 30 以上 |
| 衝撃強さ | JIS K7111 | 20℃、7日間 | kJ/m ² | 3.0 以上 |
| 硬さ | JIS K7215 | 20℃、7日間 | HDD | 80 以上 |
| 引張せん断接着強さ | JIS K6850 | 20℃、7日間 | N/mm ² | 10 以上 |
| 付着強さ | 建研式 | 水中、7日間 | N/mm ² | 1 以上 又は コンクリート破壊 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |