

# 製品規格表



製品名 ショーボンド ネオプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
容器の中の状態	JIS K5600	23℃	—	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様であること
混合性	JIS K5400*	23℃	—	均等に混合すること
ポットライフ	JIS K5600	23℃	時間	6 以上
乾燥時間	JIS K5600	23℃	時間	16 以内
混合塗料中の加熱残分	JIS K5601	105℃、1 時間	%	35 以上
混合塗料中の溶剤不溶物	JIS K5407*	—	%	20 以下
密度	JIS K5600	23℃	g/ml	1.00 ± 0.10
粘度	JIS K6833	23℃	mPa·s	100 以下
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	—	塗膜の外観が正常であること
付着強さ	JIS A6909	23℃、7 日間	N/mm <sup>2</sup>	2.0 以上
エポキシ基の定性	JIS K5407*	—	—	エポキシ基が存在すること

※ JIS K5600、K5601 の制定に伴い該当する試験項目がないものについては JIS K5400、K5407 の試験方法を引用  
ネオプライマー-04