

製品規格表



製品名 ショーボンド フィンガーシール

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K6350	20℃、7日間	—	1.10 ± 0.20
セルフベリング	JIS A5758 -1992	20℃	—	良好
最大引張応力	JIS A5758	20℃、7日間	kN/m ²	80 以上
伸び	JIS A5758	20℃、7日間	%	600 以上
50%圧縮強さ	JIS K6767	20℃、7日間	kN/m ²	70 ± 50