製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　レジンパッチ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.70 ± 0.10
粘度	垂直ダレ試験	20℃	—	ダレ認めず
可使時間	温度上昇法	20℃	分	60以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N／mm^2	20以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	11以上