製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　レジンファルトプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	3000 ～ 7000
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	13以上