製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢＲＡＣモルタル

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
単位容積質量	JIS A1171	20℃	kg/L	2.08±0.10
圧縮強さ	JIS A1171	20℃、28 日間	N／mm^2	40.0 以上
曲げ強さ	JIS A1171	20℃、28 日間	N／mm^2	6.0 以上

混練り配合　ＳＢＲＡＣモルタル　：　水　＝　２５　：　４．３　（重量比）