

製品規格表



製品名 ショーボンド #303C

| 試験項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | 規格値 |
|---------------|------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 比重 | JIS K 7112 | 20°C、7日間 | — | 1.20 ± 0.05 |
| 粘度 | JIS K 6833 | 20°C | mPa·s | 700~2700 |
| 圧縮降伏強さ | JIS K 7208 | 20°C、7日間 | N/mm ² | 25以上 |
| 圧縮弾性率 | JIS K 7208 | 20°C、7日間 | N/mm ² | (0.5~2.0) × 10 ³ |
| 曲げ強さ | JIS K 7203 | 20°C、7日間 | N/mm ² | 15以上 |
| 引張強さ | JIS K 7113 | 20°C、7日間 | N/mm ² | 15以上 |
| 衝撃強さ | JIS K 7111 | 20°C、7日間 | kJ/m ² | 1.0以上 |
| 硬さ | JIS K 7215 | 20°C、7日間 | HDD | 70以上 |
| 引張せん断 接着強さ | JIS K 6850 | 20°C、7日間 | N/mm ² | 10以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |