

製品規格表



製品名 ショーボンド SBモルタルC (1:5)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20°C、7日間	—	2.00 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20°C、7日間	N/mm ²	50以上
圧縮弾性係数	JIS A1149	20°C、7日間	kN/mm ²	4.0以上
曲げ強さ	JIS R5201	20°C、7日間	N/mm ²	20以上

配合：#303C：珪砂4号：珪砂7号 = 1 : 2.5 : 2.5